



Υλικό που χρησιμοποιείται για την κόλληση των τούβλων σε τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό κόλλησης σε μορφή σκόνης με βάση το τσιμέντο, τον ασβέστη, την άμμο λίθου με μεγάλη κοκκομετρία, συνθετική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα.

- Χαρακτηρίζεται από καλή εργασιμότητα.
- Εφαρμόζεται και επεξεργάζεται καλά.
- Δημιουργεί μια πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται για την κόλληση των τούβλων και των τσιμεντόλιθων στους τοίχους σε όλα τα είδη των υποστρωμάτων. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η θερμοκρασία του υποστρώματος και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι από +5°C έως +35°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί το υλικό πρέπει να είναι: ξηρό, καθαρό, ομοιόμορφο, απορροφητικό, σταθερό. Δεν πρέπει να έχει υπολείμματα όπως: βερνίκια, λίπη, κλπ. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή σε ένα υπόστρωμα παγωμένο (παγωμένα τούβλα). Όταν το υπόστρωμα (τούβλα) είναι στεγνό και χαρακτηρίζεται από υψηλές υδαταπορροφητικές ιδιότητες, σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να διαβρέχεται το υπόστρωμα πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Αναμιγνύουμε 25 kg προσθέτοντας νερό χειροκίνητα, μέχρι να

προκύψει η ποσότητα μίγματος που χρειαζόμαστε.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν εφαρμόζεται χειροκίνητα με μυστρί ή μηχανικά με μηχανήμα. Όταν το προϊόν εφαρμόζεται με μηχανήμα, πρέπει να δείξουμε προσοχή στην συνοχή της επεξεργασίας, ώστε να μην αναμιχθεί με άλλα υλικά. Σε περιπτώσεις μεγάλης διάρκειας παύσεων, ο αναδευτήρας πρέπει να καθαρίζεται. Το νωπό κονίαμα πρέπει να επεξεργαστεί μέσα σε 2 ώρες. Προστατέψτε τα τούβλα και το κονίαμα (ειδικά κατά την διάρκεια που δεν δουλεύουμε) από την βροχή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΤΟΥΣ 23°C ΚΑΙ ΣΕ 50% U.R)

Μορφή	Σκόνη
Απόχρωση	Γρι

Αποθήκευση	12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος
Ευφλεκτότητα	Άφλεκτο
Αναλογία ανάμιξης	6 - 6.5 L νερό για 25 kg κονίαμα τοιχοποιίας
Πυκνότητα ανάμιξης	1.85 gr/cm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C
Χρόνος ζωής σε δοχείο	3-4

Χρόνος εργασιμότητας 30 λεπτά

ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή σε θλίψη	≥ 15 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη	≥ 3.5 N/mm ²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κονιάματα τοιχοποιίας σε σάκους 25 kg και silos.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!