



## Στόκος σπατουλαρίσματος για λεία φινιρίσματα.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στόκος σπατουλαρίσματος που αποτελείται από λευκό τσιμέντο, **υδράσβεστο, σκόνη λευκού μαρμάρου, συνθετική ρητίνη και ειδικό πρόσθετο.**
- Απλώνεται και δουλεύεται καλά, χωρίς κάθετη ολίσθηση, πράγμα που βοηθάει την εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες.
- Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Επιτρέπει ένα πάχος από 1 έως 3 mm για κάθε στρώση.
- Τρίβεται εύκολα με υαλόχαρτο και προσφέρει λείο φινιρίσμα.
- Κατά το πρότυπο EN 998-1.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλος για στοκάρισμα των τοίχων και των ταβανιών που έχουν πληρωθεί με παραδοσιακό κονίαμα ή προετοιμασμένο κονίαμα με βάση το τσιμέντο-ασβέστη.

- Για στοκάρισμα επιφανειών από σκυρόδεμα.
- Για στοκάρισμα τοίχων και ταβανιών από γυψοσανίδα.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στο προϊόν δεν πρέπει να προσθέτονται άλλα συστατικά όπως: τσιμέντο, ασβέστης κλπ.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε βαμμένες επιφάνειες.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες ή πάνω σε πλαστικά επιχρίσματα.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες με πάχος μεγαλύτερο από 5 mm.
- Δεν πρέπει να προσθέτεται σε νερό αφού το μίγμα είναι έτοιμο.
- Πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες από +5° C μέχρι +35° C.

### ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ LATEX

Για να βελτιώσουμε την πρόσφυση, την αδιαβροχότητα, την πλαστικότητα, την ελαστικότητα, την μηχανική ισχύ κλπ., το Spatorella μπορούμε να το ενισχύσουμε με το πρόσθετο

### LATEX.

Η αναλογία ανάμιξης είναι 1:5 σε νερό. (βλέπε το τεχνικό φυλλάδιο LATEX σελ.128)

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Αναμειγνύουμε 15kg στόκου σπατουλαρίσματος με 4.5-5 L νερό με την βοήθεια ενός ηλεκτρικού αναμικτήρα (τράπανο) χαμηλών στροφών μέχρι το μίγμα να γίνει ομογενές. Συνιστάται το μίγμα να το αφήνουμε για περίπου 5 λεπτά χωρίς να το πειράζουμε και να το ανακατεύσουμε ξανά πριν την εφαρμογή.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τα υποστρώματα που έχουν ανισόπεδη επιφάνεια μεγαλύτερη από 3 mm πρέπει να επιπεδώνονται πριν την εφαρμογή του στόκου. Τα υποστρώματα δεν πρέπει να έχουν ξένα υπολείμματα όπως: λίπη, μπογιά, βερνίκια, κλπ. Το υπόστρωμα πρέπει να διαβρέχεται πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν απλώνεται με μία λεία σπάτουλα εξασφαλίζοντας μία ομοιόμορφη κάλυψη και στρώση όλης της επιφάνειας. Το προϊόν εφαρμόζεται σε από μία έως δύο στρώσεις, σε ένα πάχος 3 mm.

### ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Τα εργαλεία και τα χέρια πρέπει να καθαριστούν όσο το προϊόν είναι ακόμη υγρό.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΤΟΥΣ 23°C ΚΑΙ ΣΕ 50% U.R)

|          |       |
|----------|-------|
| Μορφή    | Σκόνη |
| Απόχρωση | Λευκή |

|                                                         |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Αποθήκευση                                              | 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος |
| Ευφλεκτότητα                                            | Άφλεκτο                                                                  |
| Αναλογία ανάμιξης                                       | 4.5-5 L νερό για 15 kg Spaturela                                         |
| Πυκνότητα σκόνης                                        | 1.6 gr/cm <sup>3</sup>                                                   |
| pH ανάμιξης                                             | 12                                                                       |
| Χρόνος ζωής σε δοχείο                                   | 3-4 ώρες                                                                 |
| Θερμοκρασία εφαρμογής                                   | Από +5°C έως +35°C                                                       |
| Μέγιστο πάχος ανά στρώση                                | 1mm                                                                      |
| Ο χρόνος αναμονής για την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης | Μετά από 60-90 λεπτά                                                     |
| Χρόνος αναμονής για το τρίψιμο                          | 24 ώρες                                                                  |
| Χρόνος αναμονής για το βάψιμο                           | 3-4 εβδομάδες                                                            |

**ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 ημέρες | ≥ 4,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Αντοχή σε κάμψη μετά από 28 ημέρες | ≥ 1,7 N/mm <sup>2</sup> |
| Πρόσφυση σε σκυρόδεμα              | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

1 kg/ m<sup>2</sup> ανά mm πάχος.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Spatorella σε σάκους 15 kg.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



**ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!**